

FAST DRY LESKLÝ

Séria 0320

Lesklý syntetický email s rýchlym schnutím, odolný voči vodným flakom.



VÝBORNE VYPLNÍ NEROVNOSTI

RÝCHLOSCHNÚCI

ZACHOVÁVA SI LESK

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ide o lesklý syntetický email na báze špeciálnych modifikovaných alkydových živíc, ktorý sa pýši rýchlym schnutím. Veľkou výhodou je jeho odolnosť voči kvapkám vody už po 24 až 48 hodinách, v závislosti od hrúbky nanesej vrstvy a podmienok pri aplikácii. Produkt schne a vytvrdzuje rýchlo, a to aj v hlbších vrstvách. Navyše sa vyznačuje skvelou plnivosťou, odolnosťou voči poveternostným vplyvom, vynikajúcim leskom a plným vzhľadom.

POUŽITIE

Tento lesklý syntetický email je ideálnym riešením na natieranie zámočnických výrobkov, priemyselných a poľnohospodárskych strojov či zemných strojov. Uplatní sa všade tam, kde potrebujete s výrobkom rýchlo manipulovať a zároveň očakávate dlhodobú odolnosť náteru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Jednozložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 1 kg - 4 kg - 5 kg/L - 20 kg/L

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0



TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	LESK
Striekacia pištoľ	10-15% syntetickým riedidlom Synthetic Thinner 90 (séria 0955) alebo riedidlom Anti-blooming Nitro Thinner (séria 0970)	7,6 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 50μ v suchom stave	85 – 95
HRÚBK A MOKREJ VRSTVY	HRÚBK A SUCHEJ VRSTVY	CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	POČET VRSTVIE
130 μ	50 μ	80 μ	1 - 2 vrstvy na dosiahnutie požadovanej celkovej hrúbky

SUŠENIE

INTERVAL MEDZI VRSTVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNÉ PRÉSCHNUTIE
4 – 8 hod.	pri 20°C	2 - 3 hod.	24 - 36 hod.
BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	DOBA ODVETRAŇA	SUŠENIE V PEČI
30 - 40 min	7 dní	–	–