

FAST DRY MATNÝ

Séria 0322

Matný syntetický email s rýchlym schnutím, odolný voči vodným flakom.



VÝBORNE VYPLNÍ NEROVNOSTI

RÝCHLOSCHNÚCI

RÝCHLA MANIPULÁCIA S VÝROBKAMI

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Matný syntetický email s rýchlym schnutím, ktorého základom sú špeciálne modifikované alkydové živice. Vyniká skvelou plnivosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Tento produkt sa vyznačuje rýchlym schnutím a vytvrdzovaním aj v hlbších vrstvách, čo z neho robí spoľahlivého partnera pre vaše projekty.

POUŽITIE

Ideálny produkt ako matný email na nátery stolárskych výrobkov, priemyselných a poľnohospodárskych strojov či zemných strojov – skrátka všade tam, kde potrebujete rýchle schnutie a dobrú odolnosť voči vonkajším vplyvom. Tento email je skvelou voľbou na finálnu úpravu priemyselných výrobkov, pri ktorých je dôležitá rýchla manipulácia a dlhodobá životnosť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Jednozložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 20 kg/L

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0



TECHNICKÉ DÁTA

 APLIKÁCIA	 RIEDENIE	 ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	 LESK
Striekacia pištoľ	10-15% syntetickým riedidlom Synthetic Thinner 90 (séria 0955) alebo riedidlom Anti-blooming Nitro Thinner (séria 0970)	7,2 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 50μ v suchom stave	1 – 10
 HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY	 HRÚBK A SUCHEJ VRSŤVY	 CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	 POČET VRSŤVY
90 μ	50 μ	80 μ	1 - 2 vrstvy na dosiahnutie požadovanej celkovej hrúbky

SUŠENIE

 INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	 SCHNUTIE NA VZDUCHU	 SUCHÝ NA DOTYK	 ÚPLNÉ PRÉSCHNUTIE
4 – 8 hod.	pri 20°C	2 - 3 hod.	24 - 36 hod.
 BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	 ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	 DOBA ODVETRANIA	 SUŠENIE V PEČI
30 - 40 min	7 dní	–	–

SMART LIST

Údaje uvedené v tomto produktovom liste nenahrádzajú údaje uvedené v technickom liste