

ISOFLEX

Séria 0411

Lesklý polyuretánový email pre priemyselné použitie



VYSOKÝ LESK

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA

RÝCHLE SCHNUTIE

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ISO FLEX Séria 0411 je dvojzložkový lesklý priemyselný polyuretánový email, ktorého základom sú hydroxylované alkydové živice. Vyznačuje sa skvelou plniacou schopnosťou, naozaj rýchlym schnutím a mimoriadne vysokým leskom. Je to ideálny produkt pre všetky výrobky, ktoré sú určené na použitie v interiéri.

POUŽITIE

Tento priemyselný polyuretánový email je perfektnou voľbou na lakovanie priemyselných strojov, obrábacích strojov, ľahkých a stredných oceľových konštrukcií a rôznych kovových výrobkov – jednoducho všade tam, kde potrebujete dosiahnuť výnimočný lesk, plnosť náteru a rýchle schnutie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Dvojzložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 4 kg - 20 kg

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

POMERY MIEŠANIA

SÉRIA	TUŽIDLO	POMER MIEŠANIA	POUŽITIE	DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C	BALENIE
0941	AROMATIC PUR TUŽIDLO	50% hmotnostne (100 + 50)	Pre interiér	3 hod.	0,5kg - 2kg - 5kg
0935	PUR MIXED AROMATIC/ ALIPHATIC TUŽIDLO	50% hmotnostne (100 + 50)	Pre interiér a exteriér	4 hod.	0,5kg - 2kg - 5kg
1392	TUŽIDLO HS PLUS 420	20% hmotnostne (100 + 20), alebo v pomere 4:1 objemovo	Vysokosušínové (HS), pomalé tužidlo pre exteriér	3 hod.	1l - 2,5l



TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	LESK
striečacia pištoľ	5 - 10% polyuretánové riedidlo série 0988	10,2 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 40μ v suchom stave	88 – 98
HRÚBK A MOKREJ VRSTVY	HRÚBK A SUCHÉJ VRSTVY	CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	POČET VRSTVIEV
90 μ	40 μ	70 μ	1–2 vrstvy podľa potreby
INTERVAL MEDZI VRSTVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
4 - 96 hod. (po tomto čase je potrebné prebrúsiť)	pri 20°C	1 - 2 hod.	24 - 36 hod.
BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	DOBA ODVETRAVANIA	SUŠENIE V PEČI
20 - 30 minút	14 dní	-	-

SMART LIST

Údaje uvedené v tomto produktovom liste nenahrádzajú údaje uvedené v technickom liste