

EPOKIM SATÉNOVÝ

Séria 0434

Saténoový epoxidový email na kov a ako protiprachová úprava cementových podláh.



PRIAMA PRIEĽNAVOSŤ

SATÉNOVÝ VZHĽAD

CHEMICKÁ A MECHANICKÁ ODOLNOSŤ



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Tento saténoový epoxidový email sa vyznačuje skvelou odolnosťou voči slabým kyselinám a zásadám, a zároveň dobre odoláva mechanickému namáhaniu. Môžete ho nanášať priamo na kov aj keď nemá antikorózne vlastnosti. Zaručuje výbornú priľnavosť pre výrobky používané v interiéri. Ak ho použijete na betónové a cementové podlahy, alebo podklady v interiéri, účinne zabraňuje prášeniu a slúži ako ochranná vrstva proti opotrebovaniu. Produkt prešiel testovaním podľa ministerského dekrétu 236/89 (metóda BCRA), ktorý meria koeficient dynamického trenia, čím overuje, že podlaha nie je šmykľavá.

POUŽITIE

Je ideálny na železo, ľahké zliatiny, pozinkovaný plech a cementové podklady, kde potrebujete dobrú odolnosť voči chemikáliám a mechanickému namáhaniu. Najčastejšie sa používa v chemických prevádzkach, na čerpadlá, priemyselné zariadenia, zdravotnícke prístroje, obrábacie stroje a kovovýrobu. Na cementových podkladoch vytvorí tenký farebný film, ktorý zabraňuje prášeniu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Dvojsložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 4 kg - 20 kg

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

TECHNICKÉ DÁTA

 APLIKÁCIA	 RIEDENIE	 ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	 LESK
valec, striekacia pištoľ	10 -15% epoxidové riedidlo série 0981	7 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 50μ v suchom stave	50 – 60
 HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY	 HRÚBK A SUCHEJ VRSŤVY	 CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	 POČET VRSŤVY
96 μ	50 μ	90 μ	1–2 vrstvy podľa potreby

SUŠENIE

 INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	 SCHNUTIE NA VZDUCHU	 SUCHÝ NA DOTYK	 ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
6 - 96 hod. (po tomto čase je potrebné prebrúsiť)	pri 20°C	2 - 3 hod.	24 - 36 hod.
 BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	 ÚPLNÉ VYTVRDNU Tie	 DOBA ODVETRAŇA	 SUŠENIE V PEČI
30 minút	28 dní	-	-

POMERY MIEŠANIA

SÉRIA	TUŽIDLO	POMER MIEŠANIA	POUŽITIE	DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C	BALENIE
1600	ŠTANDARDNÉ TUŽIDLO EPOX	25% hmotnostne (100 + 25), alebo v pomere 3:1 objemovo	Rýchle vytvrdnutie	6 hod.	1 kg - 5 kg
0917	RÝCHLE TUŽIDLO EPOX	15% hmotnostne (100 + 15)	Rýchle vytvrdnutie s vysokým obsahom sušiny	6 hod.	1 kg - 3 kg
0918	POMALÉ TUŽIDLO EPOX	20% hmotnostne (100 + 20), alebo v pomere 3:1 objemovo	Pomalšie vytvrdnutie, vhodné ako základný náter	6 hod.	4 kg

SMART LIST

Údaje uvedené v tomto produktovom liste nenahrádzajú údaje uvedené v technickom liste