

## SINTOPHEN

### Séria 0696

Syntetický základný náter na báze kombinácie olejov a syntetických živíc (oleofenolický), obohatený o fosforečnan zinočnatý. Je nitro-rezistentný a rýchloschnúci.



**DOKONALE VYPLNÍ NEROVNOSTI**

**RÝCHLOSCHNÚCI**

**PRETIERATEĽNÝ RÝCHLOSCHNÚCIMI A NITRO NÁTERMI**

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Tento základný náter je váš spoľahlivý partner vďaka svojej skvelej príľnavosti, výnimočne rýchlemu schnutiu a vytvrdzovaniu do hĺbky. Jeho kľúčovou vlastnosťou je schopnosť fungovať ako tekutá výplň, ktorá bez námahy zahradí všetky drobné nedokonalosti povrchu. Produkt môžete bez problémov pretierať nitrocelulózovými alebo inými rýchloschnúcimi emailmi.

### POUŽITIE

Ideálny ako antikorózný základný náter s fosforečnanom zinočnatým na natieranie kovových konštrukcií, náradia a iných kovových výrobkov, pri ktorých je kľúčová rýchlosť schnutia a perfektné vyhladenie povrchu.

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

**Systém:** Jednozložkový

**Druh:** Na báze rozpúšťadla

**Balenia:** 5kg - 25kg

**Vzorkovník:** Ral 841 GL

**Vhodné podklady:** Železo, Liatina, Pieskované železo

**Pretierateľný:** Rýchloschnúcimi a nitrocelulózovými emailmi



### TECHNICKÉ DÁTA

|  APLIKÁCIA                 |  RIEDENIE                  |  ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ     |  LESK                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striekaacia pištoľ                                                                                          | 10-20%<br>Nitro riedidlom<br>Anti-blooming zo<br>série 0970                                                   | 6 m <sup>2</sup> /kg na vrstvu<br>pri hrúbke 60μ v<br>suchom stave                                           | –                                                                                                       |
|  HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY   |  HRÚBK A SUCH E J VRSŤVY |  CELKOVÁ SUCH Á HRÚBK A |  POČET VRSŤIEV     |
| 100 μ                                                                                                       | 60 μ                                                                                                          | 90 μ                                                                                                         | 1 - 2 vrstvy na<br>dosiahnutie<br>požadovanej celkovej<br>hrúbky                                        |
|  INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI |  SCHNUTIE NA VZDUCHU     |  SUCHÝ NA DOTYK         |  ÚPLNÉ PRESCHNUTIE |
| 4 hod.                                                                                                      | pri 20°C                                                                                                      | 1 - 2 hod.                                                                                                   | 24 - 36 hod.                                                                                            |
|  BEZPRACHOVÉ SUŠENIE     |  ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE       |  DOBA ODVETRVANIA       |  SUŠENIE V PEČI    |
| 10 - 15 min                                                                                                 | 7 dní                                                                                                         | –                                                                                                            | –                                                                                                       |

### SUŠENIE