

PRIMOZIN

Séria 0770

Dvojzložková epoxipolyamidová základná farba.



NA RÔZNE POVRCHY

FLEXIBILNÉ POUŽITIE

VÝNIKAJÚCA OCHRANA PROTI KORÓZII



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PRIMOZIN je dvojzložková epoxipolyamidová základná farba, ktorá obsahuje netoxické antikorózne pigmenty na báze fosforečnanu zinočnatého. Vyniká skvelou príľnavosťou na kovové povrchy a ponúka vysokú chemickú aj mechanickú odolnosť. Veľkou výhodou je, že ju môžete pretierať už po 4 hodinách (pri teplote 20 °C) ďalšími epoxidovými alebo polyuretánovými nátermi. Je kompatibilná s jednozložkovými aj dvojzložkovými emailami. Vďaka svojej všestranosti je ideálnym riešením pre rôzne typy kovových povrchov.

POUŽITIE

Táto antikorózna epoxidová základná farba je skvelou voľbou ako základný náter na širokú škálu povrchov. Perfektne sa hodí na železo, zliatiny ľahkých kovov, pozinkovaný plech a dokonca aj na špecifické termosetové plasty (ako bakelit). Uplatnenie nájde všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická odolnosť – napríklad v kovovýrobe, pri priemyselných strojoch, poľnohospodárskej technike, stavebných strojoch, na kovových konštrukciách, robotoch či obrábacích strojoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Dvojzložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Balenia: 1kg - 4kg - 20kg

Vhodné povrchy: Železo, liatina, pozinkované povrchy, ľahké zliatiny, hliník, termoplasty (ABS, PVC, PC), sklolaminát a termosetové plasty, betón, vopred natreté povrchy (Coil), pieskované železo (Sa 1-2 a Sa 2,5-3), žiarovo zinkované povrchy.

Pretierateľnosť: Epoxidovými, akrylovými a polyuretánovými emailami

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs 1950, ColoradoMix 1040, Colorado Box 2.0

TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	LESK
valček, štetec, striekacia pištoľ	10% epoxidové riedidlo série 0981	6,6 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 50μ v suchom stave	–
HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY	HRÚBK A SUCHÉJ VRSŤVY	CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	POČET VRSŤVY
107 μ	50 μ	90 μ	1–2 vrstvy na dosiahnutie celkovej požadovanej hrúbky

SUŠENIE

INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
4 - 96 hod. (po tomto čase je potrebné prebrúsiť)	pri 20°C	1 - 2 hod.	24 - 36 hod.
BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	DOBA ODVETRAVANIA	SUŠENIE V PEČI
30 minút	28 dní	-	-

POMERY MIEŠANIA

SÉRIA	TUŽIDLO	POMER MIEŠANIA	POUŽITIE	DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C	BALENIE
1600	ŠTANDARDNÉ TUŽIDLO EPOX	25% hmotnostne (100 + 25), alebo v pomere 3:1 objemovo	Rýchle vytvrdnutie	8 hod.	1kg - 5kg
0918	POMALÉ TUŽIDLO EPOX	20% hmotnostne (100 + 20), alebo v pomere 3:1 objemovo	Pomalšie vytvrdnutie, vhodné ako základný náter	8 hod.	0,2kg - 0,8kg - 5kg

SMART LIST

Údaje uvedené v tomto produktovom liste nenahrádzajú údaje uvedené v technickom liste