

FONDO ACRILURETANICO

Séria 1514

Dvojzložkový polyakrylový základný náter, ktorý vytvára perfektný podklad na ocelové povrchy a rôzne plastové materiály.



VYNIKAJÚCA PRIĽNAVOSŤ

VŠESTRANNÉ POUŽITIE

IDEÁLNY PODKLAD

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ide o kvalitný dvojzložkový základ na báze polyakrylových živíc, navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu priľnavosť a odolnosť finálneho náteru. Jeho zloženie garantuje vytvorenie pevného a stabilného podkladu, ktorý je pripravený na ďalšie vrstvy farby. Vďaka svojej univerzálnosti je skvelou voľbou pre širokú škálu materiálov.

POUŽITIE

Tento základný náter je ideálnym riešením pre železo, ľahké kovy a plastové materiály ako ABS, PVC a polykarbonát (PC). Perfektne sa hodí ako podklad v strojárstve, pri výrobe konštrukcií a všade tam, kde je kladený dôraz na kvalitnú prípravu povrchu pred finálnym lakovaním.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Systém: Dvojzložkový

Druh: Na báze rozpúšťadla

Vhodné povrchy: Železo, ľahké kovy, termoplasty (ABS, PVC, PC)



TECHNICKÉ DÁTA

 APLIKÁCIA	 RIEDENIE	 ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	 LESK
striečacia pištoľ	10% polyuretánové riedidlo U6051	4,7 m ² /kg na vrstvu pri hrúbke 60μ v suchom stave	–
 HRÚBK A MOKREJ VRSŤVY	 HRÚBK A SUCHÉJ VRSŤVY	 CELKOVÁ SUCHÁ HRÚBK A	 POČET VRSŤVY
115 μ	60 μ	–	1–2 vrstvy na dosiahnutie celkovej požadovanej hrúbky
 INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	 SCHNUTIE NA VZDUCHU	 SUCHÝ NA DOTYK	 ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
6 - 48 hod. (po tomto čase je potrebné prebrúsiť)	pri 20°C	1 - 2 hod.	24 - 36 hod.
 BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	 ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	 DOBA ODVETRANIA	 SUŠENIE V PEČI
15 - 20 minút	7 dní	–	–

POMERY MIEŠANIA

SÉRIA	TUŽIDLO	POMER MIEŠANIA	POUŽITIE	DOBA SPRACOVATEĽNOSTI PRI 20°C	BALENIE
0941	TUŽIDLO S.0941	20% hmotnostne (100 + 20), alebo objemovo (78 + 23)			